

PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING

กัปตัน สีทาถนนชนิดไม่สะท้อนแสง

สีทาถนนชนิดไม่สะท้อนแสง
กัปตัน

คุณลักษณะ

สีทาถนน ไม่สะท้อนแสงผลิตจาก อะคริลิก เรซิน และ คลอรีเนต รับเบอร์ คุณภาพสูง เหมาะ
สำหรับงานภายในและงานภายนอก ให้ฟิล์มสีที่หนา ทาแล้วชั้นฟิล์ม มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทั้งบนผิว
ถนนยางมะตอยและผิวถนนคอนกรีต สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อม คราบน้ำมัน

การใช้งาน

ใช้สำหรับตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์ต่างๆ บนขอบถนน พุตบาท พื้นถนน พื้นทางด่วน ลานจอดรถ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ประเภท	: อะคริลิก เรซิน และ คลอรีเนต รับเบอร์
• สี	: ขาว เหลือง แดง และดำ
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: $50.0 \pm 2.0 \%$
• เนื้อสี (โดยน้ำหนัก)	: $45.0 \pm 2.0 \%$
• จุดวาบไฟ	: 6.9°C
• ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	: ไม่มีข้อมูล กรัม ต่อ ลิตร
• ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง	: 45 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มเมื่อเปียก	: 100 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 8-10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 24-30 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว

• ระยะเวลาแห้ง

อุณหภูมิ	25-30 $^{\circ}\text{C}$	นาที่ ชั่วโมง วัน
แห้งสัมผัส	10-20	
แห้งทาหับได้	1	
แห้งสมบูรณ์	3	

วิธีการใช้งาน

Application Method	พ่น	ทา/กลิ้ง
เฉือนจางด้วย CT-34	15	10

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวใหม่

: พื้นผิวที่เป็นขอลค์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงในลอน
: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และ
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com

ข้อมูลทางวิชาการ

- พื้นผิวเก่า : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

ระบบการทาสี

- สีรองพื้น : กรณีพื้นผิวคอนกรีตที่เรียบหรือแข็งมาก เช่น พื้นปูนขัดมัน แนะนำให้ทารองพื้นด้วย กิปตัน เพนเทรตติ้ง ซิลเลอร์ พอหมาดๆ อย่างน้อย 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
- สีทับหน้า : การผสม สีทาถนนกิปตัน กิป กิปตัน ทินเนอร์ เบอร์ 34
การทาเที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี 20 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 2 ส่วน
การทาเที่ยวที่ 2 แนะนำให้ผสมสี 7 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 1 ส่วน
ทาด้วย สีทาถนนที่กิปตัน อย่างน้อย 2 เที่ยว
แต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาเที่ยวต่อไป
อุณหภูมิของสีงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
- ขอนำการปฏิบัติงาน

การเก็บรักษา

- สภาพการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรณีดูดหรือสูดดมที่ติดไอน้ำระเหย การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก อย่าสูดหายใจเอาละอองสีเข้าไปโดยตรง ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้าสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาด และสับูทันที หากกระเด็นเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วรีบไปพบแพทย์
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1

: 10/2561