

กัปตัน คอนแทค ไพรเมอร์

น้ำยารองพื้นทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพรเมอร์

คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นพิเศษที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวได้ลึกกว่า จึงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงขอลัด โดยการยึดผงขอลัดให้เกาะติดเข้าด้วยกัน ทำให้สีทับหน้าเกาะติดพื้นผิวได้ดีขึ้น ปลอดภัยเพราะไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงขอลัด สามารถใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ และกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : เรซินพิเศษ
- สี : ใส
- ความเงา : กึ่งเงา-กึ่งด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 14-15%
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.78-0.81
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 15-20 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 55-75 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 50-67 ตารางเมตร ต่อยુ.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- จุดวาบไฟ : 41-42° ซ
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 1 ชั่วโมง
: แห้งแข็ง 3-4 ชั่วโมง
: แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที-01
- การผสมก่อนใช้งาน : ไขโดยไม่ต้องผสม ถ้าต้องการผสม ให้ใช้น้ำมันผสมสีเคลือบ กัปตัน ซีที-01

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- ระบบสีรองพื้น : ทาน้ำยารองพื้นทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพรเมอร์ 1 เที่ยว
: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก กัปตัน อีก 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

: มอก. 1177-2556

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

Revised 2

: 05/2561