

PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING

ทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน ซีที -74N

ทินเนอร์

ทินเนอร์ผสมสีทองคำ สูตรน้ำมัน ซีที -74N

คุณลักษณะ เป็นทินเนอร์สูตรพิเศษสำหรับเจือจางสีทองคำโดยเฉพาะ ช่วยให้สีแห้งเร็วและเกิดความเงาแวววาว

การใช้งาน เหมาะสำหรับผสมกับสีทองคำ สูตรน้ำมัน

ข้อมูลทางเทคนิค

- สี : ใส
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.860
- จุดความไฟ : 20°C

วิธีการใช้งาน

- งานทา : กัดมัน สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ เคลือบใสเงา และรองพื้นอะคริลิกทองคำ ผสมด้วยกัปตัน ทินเนอร์ CT-74N 10-30% โดยปริมาตร
- งานพ่น : กัดมัน สีน้ำมันอะคริลิกทองคำ เคลือบใสเงา และรองพื้นอะคริลิกทองคำ ผสมด้วยกัปตัน ทินเนอร์ CT-74N 100-150% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : **พื้นผิวปูนเก่า** ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาดูด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน ทำนํายารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เทียว บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม.และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊ด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- **พื้นผิวปูนใหม่** ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
- **พื้นผิวไม้** ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพล้างทำความสะอาดให้แห้ง ใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ และทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
- **พื้นผิวเหล็ก** ขัดล้างสีเก่าและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผงและคราบไขมัน
- ระบบการทา : ทารองพื้นด้วยสีน้ำมันอะคริลิก กัปตัน เบอร์ 3110 จำนวน 1-2 เทียว
- พ่นทับด้วยสีน้ำมันอะคริลิกทองคำ กัปตัน 1-2 เทียว

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2 : 05/2561