ข้อมูลทางวิชาการ

PRODUCT DATA FOR
DECORATIVE WATERBORNE COATING

Mark

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน
มาร์ค

คุณลักษณะ

ผลิตจากอะคริลิก เรซิ่นผสมผงชั้นเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่นไม่ลอกล่อน ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยสดใส ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มได้ดี ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ที่มีทั้งชนิดทาภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: กึ่งเงา
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 40%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.45-1.50
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 85-96 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที
	: แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10-15% โดยปริมาตร สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
	: บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกร้าวให้ทำการฉาบตกแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
	: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
	: ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง -

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
01/01/62

บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791
www.captaincoating.com