

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน ล่องโลไฟ ซิลด์พลัส

คุณลักษณะ สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์และผงสีคุณภาพสูงผสมเทคโนโลยี
ที่ช่วยเคลือบฟิล์มสีให้ทนทาน สีนเงา คราบสกปรกเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย สะอาดไร้คราบ
พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ตามแคตตาล็อก
- ความเงา : กึ่งเงา
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.20-1.30
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 60-72 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อยูนิต.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
: แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
: แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง
แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย ก๊อปตัน โมลด์ คิลเลอร์
: บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
: บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- การเตรียมพื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบตบแต่งผิว ก่อนการทาสี
ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
- ระบบการทาสี : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า ก๊อปตัน คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ล่องโลไฟ ซิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ล่องโลไฟ ซิลด์พลัส จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2564 , ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้อำนาจโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน
เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566

บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด
สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com