

รองพื้นปูนทับสีเก่า

เวลเทคพลัส รองพื้นปูนทับสีเก่า

คุณลักษณะ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่าที่มีสภาพชำรุด และสีเก่าหลุดเป็นผง สามารถแทรกซึมพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้า สามารถทนต่อความเป็นด่าง และกันความชื้นได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ กระจังผนังเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร

การใช้งาน

เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนที่มีสภาพเป็นผงขอลด สามารถใช้ทาบนคอนกรีต ปูนฉาบ และกระจัง ผนังเรียบ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

- ประเภทสี : สีน้ำมันอะคริลิกสำหรับรองพื้นปูนทับสีเก่า
- เจดสี : สี
- ลักษณะฟิล์มสี : เงามาก
- ความถ่วงจำเพาะ : 0.780-0.840 กิโลกรัม ต่อ ลิตร
- จุดวาบไฟ : 41-42 องศาเซลเซียส
- เนื้อสีโดยปริมาตร : 11-13.5 %
- อัตราการคลุมพื้นที่ : 30-35 ตารางเมตร/ย.เอส.แกลลอน
- ความหนาของฟิล์มสีเปียก : 50-60 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 20-25 ไมครอน
- ระยะเวลาการแห้ง : แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง
: แห้งแข็ง 4-5 ชั่วโมง
: ทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ กิปตัน ซีที-01
- การผสมก่อนใช้งาน : ใช้โดยไม่ต้องผสม ถ้าต้องการผสม ให้ใช้น้ำมันผสมสีเคลือบ กิปตัน ซีที-01 5% โดยปริมาตร

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ขัดล้างสีเก่าที่เสื่อมสภาพและพื้นที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำออกให้หมด กรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรทาด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แล้วทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2 วัน บริเวณแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิค ฟิลเลอร์ บริเวณแตกร้าวมากกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิค ซีลแลนท์

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 2

: 25/09/2566

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

www.captaincoating.com