

สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน
ลองไลฟ์ชีลด์พลัส

คุณลักษณะ

ด้วยนวัตกรรม คุณแม่็กซ์ เทคโนโลยี ที่มีสารซูเปอร์ไทเทเนียม (Super Titanium) จึงทำให้ฟิล์มมีโครงสร้าง แข็งแกร่ง ยึดเกาะและเรียงตัวกันอย่างหนาแน่น ผสมผสานกับอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ทำให้ทนทาน ต่อรังสียูวี เอ ยูวีบี และยูวีซี และสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ สูงถึง 95% พร้อมด้วยผงสี คุณภาพสูงจาก เยอรมันทำให้บ้านเย็น ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจาง ทนทานยาวนาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ เดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 35%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.34-1.38
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 95-105 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัส 30 นาที
	: แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
	: แห้งทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10-15% สำหรับการทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิวเก่า	: ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
• การเตรียมพื้นผิวใหม่	: ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ให้ทำการฉาบตบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
• ระบบการทาสี	: สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลองไลฟ์ ชีลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ชีลด์พลัส คอนแทค ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ลองไลฟ์ชีลด์พลัส อีก จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2564, มอก.2514-2553, ฉลากเขียว TIG-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
09/25/2566

บริษัท กิปตัน โคทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com