

สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน
ลองไลฟ์ ชิลด์พลัส

คุณลักษณะ

เป็นสีน้ำอะคริลิก ให้ฟิล์มสีด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน ปกปิดพื้นผิวและรอยต่อของฝ้าได้ดี ช่วยให้ดูเรียบเนียนเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น อีกทั้งยังผสมเม็ดฉนวนกันความร้อน ไมโครสเฟียร์เซรามิก (Microsphere Ceramic) ช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้ ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---------------------------------|--|
| • ชนิด | : สีน้ำอะคริลิก |
| • สี | : ตามแคตตาล็อก |
| • ความเงา | : ด้านพิเศษ |
| • เนื้อสี (โดยปริมาตร) | : 38% |
| • ความถ่วงจำเพาะ | : 1.50-1.55 |
| • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง | : 30-35 ไมครอน |
| • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก | : 100-110 ไมครอน |
| • การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) | : 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว |
| • ระยะเวลาแห้ง | : แห้งสัมผัส 30 ชั่วโมง : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง |

วิธีการใช้งาน

| | |
|--------------------|--|
| • อุปกรณ์ | : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น |
| • ตัวเจือจาง | : น้ำสะอาด |
| • การผสมก่อนใช้งาน | : 10-15% สำหรับการทำด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น |

ระบบการทาสี

| | |
|--------------------|--|
| • การเตรียมพื้นผิว | : ปล่อยให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน : ขัดล้างสี หรือขูดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ถ้ามีเชื้อราให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา กักตัน โมลด์ คิลเลอร์ ขจัดเชื้อราออกให้หมด ปล่อยให้แห้ง กรณีที่ฝ้าเพดานมีรอยแตกให้อุดโป๊วด้วย กักตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ แล้วขัดตกแต่งให้เรียบรอย |
| • ระบบการทาสี | : ในกรณีที่ฉาบโป๊วด้วย กักตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่ ลองไลฟ์ชิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีทาฝ้า ลองไลฟ์ชิลด์พลัส ซีลิ่ง เฟ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว : ในกรณีที่ฉาบโป๊วด้วยผงยิปซัม ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ชิลด์พลัส คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาทับด้วยสีทาฝ้า ลองไลฟ์ชิลด์พลัส ซีลิ่ง เฟ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว |

มาตรฐานอ้างอิง

-

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566

บริษัท กักตัน โคทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com