

สีรองพื้นปูนใหม่ ฉนวนกันความร้อน
ลองไลฟ์ ชิลด์พลัส

ณลักษณะ

ผลิตจากสารอะคริลิกแท้ 100% ผสมผสานกับเม็ดฉนวนไมโครสเฟียร์เซรามิก ที่มีคุณสมบัติเด่น ช่วยป้องกันความร้อนได้ดี และเพิ่มความคงทนต่อการกัดกร่อนของต่างในปูน และป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เกิดรอยต่าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ขาว
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 35%
- ความกว้างจำเพาะ : 1.35-1.40
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30-35 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 105-110 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
- : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
- : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ชิลแลนท์
- ระบบสีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างฉนวนกันความร้อน ลองไลฟ์ ชิลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว
- : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ลองไลฟ์ ชิลด์พลัส อีก จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566

บริษัท กิปตัน โคทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com