

**สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
ลองไลฟ์ชีลด์พลัส**

คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นปูนใหม่ ที่ประกอบด้วยสารอะคริลิกพิเศษ ให้ความทนทานต่อความเป็นด่างจากผนังปูน กระจกเบื้องแผ่นเรียบหรือคอนกรีต ที่มีคุณสมบัติ เพิ่มการยึดเกาะ ของสีทับหน้า ป้องกันคราบเกลือและด่าง ในปูน ปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะ เดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ขาว
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 34%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.35-1.40
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 74-88 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อย.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
- : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
- : แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจาก เศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- ระบบสีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลองไลฟ์ชีลด์พลัส จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ลองไลฟ์ชีลด์พลัส จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.1123-2555, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566