

สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับภายในและภายนอก เวลเทค พลัส

คุณลักษณะ

ผลิตจากสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ที่สามารถแทรกซึมเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น เนื้อสีมาก ทากายได้พื้นที่มาก ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด ผสมผงสีคุณภาพสูงช่วยให้ฟิล์มสีสดใส ไม่ซีดจางทนต่อสภาวะอากาศ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดีปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ตามแคตตาล็อก
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 34%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 25-30 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 78-89 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 30 นาที
- : แห้งแข็ง 2 ชั่วโมง
- : แห้งทาหับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาดด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิวเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วย ก๊ปตัน โมลด์ คิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊ปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ : บริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ก๊ปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์
- การเตรียมพื้นผิวใหม่ : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือนหากพื้นผิวมีรอยแตกกว้างให้ทำการฉาบตกแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊วที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
- ระบบการทาสี : สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เวลเทคพลัส จำนวน 1 เที่ยว : สำหรับพื้นผิวปูนเก่า ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เวลเทคพลัส คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เวลเทคพลัส จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2564, ฉลากเขียว TGL-04-R4-14

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
25/09/2566

บริษัท ก๊ปตัน โคติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com