

สีรองพื้นปูนใหม่กันต่างและปูนเก่าสภาพดี มาร์ค

คุณลักษณะ

ผลิตจากเรซินผสมผงสีคุณภาพสูง ช่วยให้ฟิล์มสียึดเกาะได้ดี เนื้อสีมาก ทนทานต่อต่างในปูน ซึ่งเป็นตัวทำลายฟิล์มสี และป้องกันสีทับหน้าไม่ให้เกิดคราบขาว เป็นรอยต่าง ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำบนฟิล์มสี ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาดตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : สีน้ำอะคริลิก
- สี : ขาว
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40%
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30-35 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 85-96 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 35-40 ตารางเมตร ต่อยว.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง :
 - :แห้งสัมผัส 30 นาที
 - :แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน : 10-15% โดยปริมาตร สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการใช้งาน

- การเตรียมพื้นผิว :
 - : ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบน้ำมัน
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร หรือไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์
- ระบบการทาสี :
 - : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง มาร์ค จำนวน 1 เที่ยว
 - : ทาทับหน้าด้วย สีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

-

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้จัดทำโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โคทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com