

PRODUCT DATA FOR  
DECORATIVE SOLVENTBORNE COATING

## ก๊ปตัน สีรองพื้นเทา กันสนิม #7100

### สีรองพื้นเทา กันสนิม #7100 ก๊ปตัน

#### คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นกันการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมโลหะ เพราะประกอบไปด้วยแอลคิลเรซินชนิดพิเศษและผงกันสนิมคุณภาพสูงซึ่งคัพอสเฟด ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสนิมจึงเหมาะกับการทาพื้นผิวโลหะ อีกทั้งยังแห้งเร็ว ทาง่าย ให้ฟิล์มหนา และการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม

#### การใช้งาน

ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาก๊ปตัน เหมาะสำหรับการทำงานพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น เครื่องจักร ราวเหล็ก ประตูชิงกรงเหล็ก วงกบเหล็ก เป็นต้น

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีรองพื้นเหล็กกันสนิม ผลิตจากแอลคิลเรซิน
• สี	: เทา
• ความเงา	: ด้าน
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 70-80%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.376-1.476
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 40-50 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 90-1000 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
• จุดความไฟ	: 41-42°C
• ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ 20-40 นาที : แห้งแข็ง 2-4 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 4-6 ชั่วโมง

#### วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ทินเนอร์	: น้ำมันผสมสีเคลือบ ก๊ปตัน ซีที -1
• การผสมก่อนใช้งาน	: ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ ก๊ปตัน ซีที -01 5-10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

#### ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่ทาสีจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น สนิมและสิ่งเกาที่หลุดล่อน
• ระบบการทา	: ถ้าพื้นผิวเดิมเป็นมันเงา ควรใช้กระดาษทรายขัดก่อน เพื่อการยึดเกาะให้ดี : ทาสีรองพื้นกันสนิมเทา ก๊ปตัน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะกล้าไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วยก๊ปตัน วอชไพร์เมอร์ 1 เที่ยว ก่อนทาสี ก๊ปตันกันสนิมเทา : ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ก๊ปตัน 2 เที่ยว

#### มาตรฐานอ้างอิง

: มอก.2387-2555

#### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

#### ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท ก๊ปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)