

## รองพื้นกันสนิมแดงลองไลฟ์

### สีรองพื้นกันสนิม รองพื้นกันสนิมแดงลองไลฟ์

#### คุณลักษณะ

เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะที่แห้งเร็ว ประกอบด้วยแอลคิเดเรซินพิเศษและผงเหล็กออกไซด์ มีสีน้ำตาลแดง แห้งเร็ว ให้ฟิล์มหนาและยึดเกาะได้ดี

#### การใช้งาน

ใช้ทารองพื้นก่อนทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา ลองไลฟ์ เหมาะสำหรับรองพื้นกันสนิมโลหะ เช่น เครื่องจักร ราวเหล็ก ประตู ชักรงเหล็กหน้าต่าง เป็นต้น

#### ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : รองพื้นเหล็กกันสนิม
- สี : สีน้ำตาลแดง
- ความเงา : ด้าน
- เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 75-80 %
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.350-1.400
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 35-40 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 60-70 ไมครอน
- การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 30-35 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-40 นาที  
: แห้งแข็ง 4-6 ชั่วโมง  
: แห้งทาทับได้ 3-4 ชั่วโมง

#### วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ทินเนอร์ : น้ำมันผสมสีเคลือบ ลองไลฟ์ ซีที -01
- การผสมก่อนใช้งาน : ผสมด้วย น้ำมันผสมสีเคลือบ ลองไลฟ์ ซีที -01 10% โดยปริมาตร เพื่อปรับสภาพความข้นเหลว ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

#### ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน  
: ถ้าพื้นผิวมันเงาควรขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น
- พื้นผิวโลหะ : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม ลองไลฟ์ 1-2 เที่ยว  
: กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาด้วย  
: กิปตัน วอชไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว  
: ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ลองไลฟ์ 2 เที่ยว

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก 2387-2555

#### การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใ  
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวน  
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

#### ทบทวนครั้งที่ 2

: 05/2561

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนเทพรัตน กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-335-5555 แฟกซ์ 02-312-8913-4

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-706-1792-7 แฟกซ์ 02-706-1791

[www.captaincoating.com](http://www.captaincoating.com)