

กัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน

คุณลักษณะ

กัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ทาได้ทุกพื้นผิว เป็นสีเคลือบทับหน้าผสมรองพื้นกันสนิมไว้ในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนทานได้พื้นที่มาก ครอบคลุมจบทุกงานเหล็ก โดยไม่จำเป็นต้องทารองพื้น

การใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---|--|
| • ชนิด | สีเคลือบกันสนิม สำเร็จรูป (ทูอินวัน) |
| • สี | เจดตามแคทตาล็อก กัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน |
| • ความเงา | เงา และ ด้าน |
| • เนื้อสี (โดยปริมาตร) | 39% |
| • ความถ่วงจำเพาะ | 30 ไมครอน |
| • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง | 76 ไมครอน |
| • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก | 13 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เทียว |
| • การปกคลุมพื้นที่(ตามทฤษฎี) | 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C) | 10 นาที |
| ระยะเวลาแห้งทาหับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) | 1-2 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) | 1-2 วัน |

วิธีการใช้งาน

| | |
|--------------------|--|
| • อุปกรณ์ | ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น |
| • ทินเนอร์ | ทินเนอร์ กัปตัน CT 71, บารโก่ ทินเนอร์ AAA |
| • การผสมก่อนใช้งาน | 10 - 15 % (ทา) |
| | 10 - 40 % (กลิ้ง) |
| | 40 - 60 % (พ่น) |

ระบบการทาสี

| | |
|--------------------------------------|---|
| • การเตรียมพื้นผิวเก่า (ผิวเหล็ก) | ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน |
| • การเตรียมพื้นผิวใหม่ (ผิวเหล็ก) | พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน |
| • การทารองพื้น งานเหล็ก, งานเหล็กผสม | ทาสีกัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน จำนวน 1-2 เทียว (30 ไมครอน ต่อ 1 เทียว) |
| • การทาทับหน้า | ทาสีกัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน จำนวน 1-2 เทียว (30 ไมครอน ต่อ 1 เทียว) |
| ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน | อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างกันมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี |

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ด.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ด.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com